


RENOLIT ALKORPLAN A Classic

Système adhérent par colle polyuréthane



SQUAD.BE

Information produit

RENOLIT ALKORPLAN A Classic
Membrane d'étanchéité synthétique thermoplastique à base de PVC-P, armée par une trame polyester et sous-facée d'un non tissé polyester de 300 g/m².

Application

La membrane d'étanchéité **RENOLIT ALKORPLAN A Classic** s'utilise pour une mise en œuvre en adhérence à l'aide de la colle PU

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₈ ou de la colle universelle

RENOLIT ALKORPLUS Dualfix₈₁₀₆₅.

Certificats

Certification produit EN 13956
0479-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificats disponibles sur notre site
www.renolit.com/roofing

Nos membranes font l'objet d'avis techniques ou d'enquêtes spécialisées auprès de bureaux de contrôle suivant le type de mise en œuvre envisagé.

PROPRIÉTÉS

	Normes de référence	Valeurs de production RENOLIT ALKORPLAN A Classic				Unités
		1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Résistance à la traction	EN 12311-2 (A)	≥ 1050	≥ 1100	≥ 1125	≥ 1150	N/50 mm
Allongement	EN 12311-2 (A)	≥ 15	≥ 16			%
Stabilité dimensionnelle (6h à 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,3				%
Pliabilité à basse température	EN 495-5	≤ -25				°C
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	≥ 550	≥ 625	≥ 700	≥ 775	N
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	≥ 325	≥ 350	≥ 375	≥ 400	N
Résistance au pelage du joint	EN 12316-2	Rupture à l'extérieur du joint ou				N/50 mm
		≥ 200	≥ 225	≥ 250	≥ 275	
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	EN 1931	20 000				-
Résistance à la perforation statique	EN 12730	≥ 20				kg
Réaction au feu	EN 13501-1	E				-

EMBALLAGE

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Poids	Longueur	Poids
RENOLIT ALKORPLAN A _{35F79}	Gris clair (71004)	1,2 mm (3,2 mm y compris feutre)	2,10 m	1,80 kg/m ²	15 ml	ca. 60 kg
	Gris clair (71004)	1,5 mm (3,5 mm y compris feutre)	2,10 m	2,15 kg/m ²	15 ml	ca. 74 kg
	Gris clair (71004)	1,8 mm (3,8 mm y compris feutre)	2,10 m	2,50 kg/m ²	15 ml	ca. 83 kg
	Gris clair (71004)	2,0 mm (4,0 mm y compris feutre)	2,10 m	2,80 kg/m ²	15 ml	ca. 92 kg

Stockage

Le stockage se fait dans un endroit sec, à l'abri du gel et protégé du soleil, rouleaux couchés, parallèles et dans l'emballage d'origine. Le stockage vertical maximum est de 5 caisses dans son emballage d'origine et toujours avec l'interposition d'une protection.

Les membranes **RENOLIT ALKORPLAN** sont livrées en rouleaux sur mandrins. Chaque livraison peut contenir jusqu'à 10% de rouleaux courts (min. 8 m).

Ce document annule et remplace le précédent.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT France

Roissy-pôle Le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

RENOLIT Belgium NV - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium

T +32 (0)55 33 98 24 - F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.

R2F79FX1023