


RENOLIT ALKORPLAN A Colour

Système adhérent par colle polyuréthane



Information produit

RENOLIT ALKORPLAN A Colour
Membrane d'étanchéité synthétique thermoplastique à base de PVC-P, armée par une trame polyester et sous-facée d'un non tissé polyester de 300 g/m². Disponible dans plusieurs coloris.

Application

La membrane d'étanchéité **RENOLIT ALKORPLAN A Colour** s'utilise pour une mise en œuvre en adhérence à l'aide de la colle PU

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₀₆₈ ou de la colle universelle

RENOLIT ALKORPLUS Dualfix₈₁₀₆₅.

Certificats

Certification produit EN 13956
0479-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificats disponibles sur notre site
www.renolit.com/roofing

Nos membranes font l'objet d'avis techniques ou d'enquêtes spécialisées auprès de bureaux de contrôle suivant le type de mise en œuvre envisagé.

PROPRIÉTÉS

	Normes de référence	Valeurs de production RENOLIT ALKORPLAN A Colour	Unités
		1,5 mm	
Résistance à la traction	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Allongement	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Stabilité dimensionnelle (6h à 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Pliabilité à basse température	EN 495-5	≤ -25	°C
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	≥ 625	N
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	≥ 350	N
Résistance au pelage du joint	EN 12316-2	Rupture à l'extérieur du joint ou ≥ 225	N/50 mm
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	EN 1931	20000	-
Résistance à la perforation statique	EN 12730	≥ 20	kg
Réaction au feu	EN 13501-1	E	-

EMBALLAGE

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Poids	Longueur	Poids/rouleau
RENOLIT ALKORPLAN A _{35F79}	Gris foncé (73321)	1,5 mm (3,5 mm y compris feutre)	2,10 m	2,15 kg/m ²	15 ml	ca. 74 kg
	Anthracite (79851)	1,5 mm (3,5 mm y compris feutre)	2,10 m	2,15 kg/m ²	15 ml	ca. 74 kg
	Vert cuivre (60884)	1,5 mm (3,5 mm y compris feutre)	2,10 m	2,15 kg/m ²	15 ml	ca. 74 kg
	Terracotta (82119)	1,5 mm (3,5 mm y compris feutre)	2,10 m	2,15 kg/m ²	15 ml	ca. 74 kg

Stockage

Le stockage se fait dans un endroit sec, à l'abri du gel et protégé du soleil, rouleaux couchés, parallèles et dans l'emballage d'origine. Le stockage vertical maximum est de 5 caisses dans son emballage d'origine et toujours avec l'interposition d'une protection.

Les membranes **RENOLIT ALKORPLAN** sont livrées en rouleaux sur mandrins. Chaque livraison peut contenir jusqu'à 10% de rouleaux courts (min. 8 m).

Ce document annule et remplace le précédent.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium NV

Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgique
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT France

Roissy-pôle le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex - France
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com



Rely on it.